

# LOCTITE®

## Loctite® 8040 Freeze & Release

Megoldás berágódott, rozsdás  
alkatrészekre: Jéghideg sokk!



Henkel



# Loctite® 8040 Freeze & Release

- Sokk fagyasztás (-43 °C)
- Fellazítja a berágódott és rozsdás alkatrészeket
- A fellazított alkatrészek olajozottak maradnak és védettek korrózió ellen

Loctite® 8040 Freeze & Release azonnal lefagyasztja a berágódott, elrozsdásodott alkatrészeket (csavar, anya, csap) -43 °C-ra. A váratlan sokkhatás mikroszkopikus hasadást okoz a rozsdarétegben, lehetővé téve, hogy a kenőanyag kapilláris tulajdonsága révén közvetlenül a rozsdához jusson el. Az alkatrészek könnyen szétbontathatók 1-2 perc reakcióidő után.

- A sokk fagyasztás (-43 °C) gyors és könnyű alkalmazás a berágódott, rozsdás alkatrészek ellen. A hirtelen, azonnali fagyasztás a részek eltérő zsugorodását okozza. A megrepedt rozsdafelület lehetővé teszi a kenőanyagok behatolását.
- A kapilláris effektus\* a kenőanyagokat gyorsan és hatékonyan juttatja a rozsdarétegbe.
- A fellazított alkatrészek olajozottak és korrózió ellen védettek lesznek.

\*A kapilláris effektus a folyadékok azon képessége, hogy könnyen nedvesítik az alkatrészek felületét és nagyon gyorsan bejutnak a hajszálér-repedésekbe (még gravitációval ellentétes irányba is).



## Felhasználási példák:

Használható a menetes és hengeres alkatrészek berágódott és rozsdás alkatrészeinél az ipar számos területén, többek között autóknaál, teherautóknaál, mezőgazdasági és építőipari gépeknél valamint az általános iparban.

## Alkalmazás:

Távolítsa el a szennyeződések, megfagyott rozsdát, jól rázza fel, fújja a kívánt területre 5-10 másodpercig, 10-15 cm-es távolságból! Az alkatrészek könnyen szétbontathatók 1-2 perc reakcióidő után. Ismétlje meg az eljárást, ha szükséges.



## Rendelési információ

Loctite 8040 Freeze & Release	
Tartalom	400 ml, aeroszol
Rendelési mennyiség	24 db / display
Rendelési szám	39160
IDH szám	639270

## Technikai adatok

Kémiai összetétel	ásványol., szilikon-mentes
Sűrűség 20 °C-on	0,60 g/cm <sup>3</sup>
Szín	borostyán sárga
Felhasználási hőmérséklet	-20 - +45 °C
Max. fagyási hőmérséklet	-43 °C
Kenőanyag viszkozitás	< 5 mPa.s

A fenti adatok csak tájékoztatásra szolgálnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel Loctite technikai kollegával a termék speciális tulajdonságaira vonatkozó további kérdéseivel.

Henkel Magyarország Kft.  
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST  
Dávid Ferenc u.6.  
Tel. (06-1) 372-5677  
Fax (06-1) 372-5678  
loctite.hu@hu.henkel.com  
www.loctite.hu

